

## ***JET PRINT SOFT 3.0***

Film polyuréthane 45 microns

### MODE D'EMPLOI

-  Température ..... 155 °C
-  Temps de pose..... 15 secondes
-  Pression..... moyenne (3-4 bars)
-  Démoulage..... à chaud
-  Pression de découpe..... 70 gf

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

### CONSEILS

- Convient à un échenillage délicat (petites lettres, finesses...)
- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

## USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés. Ne fonctionne pas sur les textiles traités ou sublimés.
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60 ° max.  
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne convient pas au nettoyage à sec
- Convient au sèche linge

## CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
- La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux

